

TANIMI

Tek Bileşenli, Buhar geçirgenliği olan, Potasyum Silikat Esaslı, Solventsiz, Sıfır VOC, Yanmaz, yüzey sertleştirici ve tozumsuz ürünü

KULLANIM ALANLARI

1. Brüt beton, sıva, harç
2. Traverten, doğal taş, Tuğla,
3. Mozaik

AVANTAJLARI

1. Yüksek aderans özelliği
2. Kötü hava koşullarına dayanıklı
3. İnorganik esastır
4. Yüzeyde film tabakası oluşturmaz
5. Su Buharı geçirgenliği vardır.
6. Yanıcı değildir
7. Mantar ve küf oluşumunu azaltır.

UYGULAMA

TP FIXATIV sadece tamamen kürlenmiş yüzeylere uygulanmalıdır.

TP FIXATIV yeni ve eski yüzeylere uygulanabilir. Performans testleri uygulamadan 14 gün sonra yapılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru ve yağlardan arındırılmış olmalıdır. Kuru yüzeyde en iyi performans elde edilir. Uygulama sırasında alt tabakanın sıcaklığı +5 ila +40°C arasında olmalıdır.

Uygulamadan sonra en az 4 saat yağmura karşı koruyun.

TP FIXATIV'in yüksek penetrasyon için düşük basınçlı sprey ekipmanı ile uygulanması tavsiye edilir. Tüm ekipman ve kaplar temiz ve kuru olmalıdır. Kullandıktan sonra suyla temizlenebilirler.

Cam, ahşap, plastik ve metal gibi yüzeyler **TP W-08** uygulama öncesi korunmalıdır. Uygulama alanının çevresindeki bitkiler korunmalıdır.

TP FIXATIX direk güneş ışığı yağmur ve rüzgar etkisinden korunarak uygulanmalıdır. Genellikle, ürünün yüzeye uygunluğunu ve sarfiyatını test etmek için önce küçük bir test alanı üzerine uygulanması önerilir.

TP FIXATIV nemli yüzeylere uygulaması kesinlikle önerilmez.

Beyazlama yapabilir.

SARFIYAT

Toplam teorik sarfiyat 0,20 lt/m² dir.

UYGULAMA ALETLERİ

Rulo, Fırça, Sprey

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg ve 5 kg metal kovalarda.

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	Sarımtırak Şeffaf
PH	11
UYGULAMA ISISI	+5°C ile +30°C arasında
DEPOLAMA ISISI	+5°C ile +30°C arasında

