

TANIMI

İç ve Dış mekanlarda yüksek performanslı su bazlı iki bileşenli alifatik poliüretan

KULLANIM ALANLARI

1. Beton zeminlerde,
2. Ahşap zeminlerde,
3. Duvarlarda,
4. Çelikte kullanıma uygundur,
5. Demir dışı metaller vb. Grafiti karşı koruma olarak da uygundur.

AVANTAJLARI

1. Çok iyi kimyasal direnç –
2. Aşınma ve solventlere karşı mükemmel direnç -
3. Çok yüksek sertlik (Taber aşınması: 1000 döngüden sonra kilo kaybı / CS 10 = 0,060 g)

UYGULAMA

Yüzey temiz, kuru, yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır. Cilalanan yeni beton zeminlerde, kürlenme bileşiği kaldırılmalıdır. Uygulamadan hemen önce, yavaş yavaş B bileşenini A bileşenine karıştırıp yavaşça ekleyin. Mekanik olarak. Karıştırdıktan sonra 5 ila 10 dakika dinlendiriniz, böylece hava kabarcıkları kaybolmak. Karışım 2 saat içinde kullanılmalıdır.

SARFIYAT

0,10 - 0,15 Lt /m²

UYGULAMA ALETLERİ

Fırça, Rulo, Püskürtme

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

10 Lt + 5 Lt

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SONLAMA	Düz
RENK	Beyaz - İstek üzerine diğer renkler
KATI İÇERİK	Ağırlık: 49 % +/-2 Hacim: 40 % +/-2
VOC İÇERİĞİ	50 g/L
YOĞUNLUK	Ca. 1,2 +/- 0,05 g/cm
TUTUŞMA NOKTASI	Tutuşmaz
VİSKOSİTE	20 - 30 P (Brookfield 20 Rpm)
KURUMA SÜRESİ	Kuruma: 2 saat Üstüne tekrar uygulama: 4 saat

